



3M Антигравийное неокрашиваемое покрытие

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикул
XS003491528

Номер по каталогу
08861

Описание продукта:

Материал 3M 08861 – черное битумное покрытие, предназначенное для нанесения на нижние части кузова с целью их защиты от гравия. После высыхания материал образует прочное эластичное покрытие с высокими антикоррозионными и шумопоглощающими свойствами.

Данный материал рекомендуется для защиты находящихся не на виду и нуждающихся в защите поверхностей кузова автомобиля, таких как:

- Колесные арки
- Днище
- Внутренние поверхности крыльев

Предназначены для использования с пневматическим пистолетом для нанесения антигравийных покрытий 3M 08996.

Материал обеспечивает внешний вид и антикоррозионную защиту, аналогичный заводским покрытиям изготовителей автомобилей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Покраска по покрытию 3M 08861 не допускается.

Физико-технические характеристики:

Основа	Битум
Растворитель	Углеводородная смесь
Содержание сухого вещества	~55%

Плотность	~1
Диапазон рабочих температур	- 25 ... + 70 °С
Время высыхания	1 час
Расход	2-3 м ² /кг

Применение:

Подготовка

- Очистить от грязи и обезжирить поверхность.
- Убедиться, что пистолет ЗМ 08996 чист, а его компенсационные отверстия не закупорены.
- Наверните пистолет на бутылку и подключите линию подачи сжатого воздуха.

Предупреждение. Тщательно встряхнуть бутылку перед открыванием.

Метод нанесения

- Установить давление 4 - 6 атм.
- Распылять с расстояния 25 - 30 см в зависимости от необходимой текстуры поверхности.

Примечание. Различную текстуру можно получить регулированием сопла (чем ближе сопло к корпусу, тем тоньше текстура), комбинированием давления воздуха и расстояния распыления или количеством слоев.

При нанесении нескольких слоев, между ними следует выдерживать интервалы около 10 - 15 минут на подсушку. Чем больше количество слоев, тем дольше должно быть время межслойной сушки.

Отличительные особенности:

- Удобство для нанесения пистолетом ЗМ 08996.
 - Высокая антигравийная защита.
 - Высокое шумопоглощение.
 - Эластичность.
 - Высокая укрывистость при одном слое.
 - Отсутствие растекания.
 - Высокая адгезия.
 - Быстрое высыхание.
-

Выпускаемые формы и размеры:

Бутыль 1 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

Правила техники безопасности:

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией. Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru