

Назначение: Полупораслойный акриловый лак с высоким (57-59% в рабочей смеси с отвердителем) сухим остатком, применяется в двухслойных покрытиях в комплексе с металлизированной базисной эмалью. Чрезвычайно эффективный, сокращает количество слоев при проведении окраски, ускоряет процесс. Предназначен для точечной, детальной и полной окраски. Обладает высокой прозрачностью и содержит УФ-адсорберы.

Фасовка: 0,5; 0,85; 4,7 кг.
ТУ 2313-183-49404743-2013



Продукты	2К акриловый лак «2+1 HS», отвердитель для лака «2+1 HS», разбавитель для металликов/акриловый универсальный разбавитель			
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие; Базовое металлизированное или неметаллизированное покрытие			
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА, сухая шлифовка P240-P320; Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, антикоррозионной грунтовкой WASH PRIMER; Нанести 2К акриловую грунтовку «3+1»/«4+1»/«5+1», сухое шлифование P320-P400 (или мокрое P800-P1000); Нанести базисную эмаль «Металлик»			
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%			
Смешивание	Лак: отвердитель = 2:1			
Разбавление	Разбавитель для / металликов акриловый универсальный разбавитель, 0-10%			
Жизнеспособность	1,5 часа при 20°C			
Вязкость при нанесении	17-18 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)			
Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление	
	Compliant	1,4 - 1,6 мм	3,0 - 4,0 атм	
	HVLP	1,3 - 1,7 мм	2 атм	
Количество слоев	1,5-2			
Выдержка	10 мин.			
Толщина покрытия	35-45 мкм/2 слоя			
Сушка	Режим сушки	20°C	60°C	80°C
	Монтажная прочность	12 час	60 мин	30 мин
Очистка оборудования	Разбавитель для металликов; Растворитель 646/647			

Гарантийный срок хранения: лак 24 месяца / отвердитель 12 месяцев



2К

АКРИЛОВЫЙ ЛАК

VIKA «2+1 HS»