




868.2000

WASH FULLER

WASH FULLER

2004/42/IIB (c) (780) 700


FILLER

PREPARAZIONE

Preparation | Приготовление



RAPPORTO MISCELA

Mixing ratio | Соотношение смешивания

1 : 1

PRODOTTO

Product | Продукт

868

100 VOL

CATALIZZATORE

Hardener | Отвердитель

009-----

100 VOL

DILUENTE

Thinner | Разбавитель

-

-

PRODOTTO
PRODUCT | ПРОДУКТЫ
868
CATALISI
CATALYSIS | КАТАЛИЗ
009-----

50 g

40 g

100 g

80 g

150 g

120 g

200 g

160 g

250 g

200 g

300 g

240 g

350 g

280 g

400 g

320 g

450 g

360 g

500 g

400 g

600 g

480 g

700 g

560 g

800 g

640 g

900 g

720 g

1000 g

800 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному нанесению

TDS B13 EDIZ. 05/2019

APPLICAZIONE Application Нанесение		
	POT Pot life (20° C) Время использования продукта после добавления отвердителя	7 Giorni Days Дней
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Вязкость при нанесении	18" ± 1" DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Настройка краскопульты	2 Giri Turns Оборотов
	UGELLO Nozzle Сопло	1,3 – 1,4
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Давление воздуха	3-4 STANDARD 1,8 – 2,2 RP
	NUMERO MANI Number of coats Количество слоёв	2
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Интервал между слоями	5'

ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield Сушка и расход		
	APPASSIMENTO Flash time Выдержка	-
	FUORI POLVERE Dry dust free Без пыли	5'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Готово к установке	-
	ESSICCAZIONE COMPLETA Through drying Полная сушка	20 °C: 2 – 3 h 60 °C: -
	IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves ИК сушка – средние волны	5'
	IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ИК сушка - газ	2' – 3'
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Толщина сухой плёнки	25 - 30µ
	RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU Расход готового к использованию продукта	280

CONSERVABILITA' Storing Срок хранения		
	CONSERVABILITA' Storing Срок хранения	24 Mesi Months Месяцев 5 < °C < 35




868.2000

WASH FULLER

WASH FULLER

2004/42/IIБ (с) (780) 700

**FILLER**

ОПИСАНИЕ

Поливинилбутиральный праймер – антикоррозионный грунт, формула которого не содержит свинца, хрома и других тяжелых металлов, вредных здоровью человека и которые загрязняют окружающую среду.

Продукт, код 868.2000, находит свое применение в промышленном секторе, где он наносится на части сваренные между собой, внутренние части кузова и листовой металл.

Продукт отлично подходит для защиты пескоструйной обработанных листов, поскольку он не препятствует последующим этапам обработки поверхности нанесения, включая электросварку; 868.2000 позволяет сварку окрашенных листов без ущерба для их внешнего вида и без выделения вредных паров при сварке.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА

868.2000 БЕЖЕВЫЙ (СТАНДАРТ)**868.1111** БЕЛЫЙ (ПО ЗАКАЗУ)**868.2222** ЧЁРНЫЙ (ПО ЗАКАЗУ)**ОСТАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ВОЗМОЖНЫ ПО ЗАКАЗУ**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Отменные антикоррозионные средства и адгезия к металлу, алюминию и цинку.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Если поверхность нанесения в дальнейшем должен будет подвержена сварке – продукт стоит наносить с максимальной толщиной в 20 м.

На продукт, код 868.2000, можно наносить нитро-грунты (серия 460), 2К вторичные грунты (серия 873) и акриловые или полиуретановые эмали серии 900 или промышленной серии 607/707. **Не наносить поверх продукта полиэфирные шпатлёвки, нитро-эмали, хлоркаучук и эмали на основе воды.**

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки, код 044----- или нитро-разбавитель, код 047-----

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.