



FOR PROFESSIONALS

EINS clear 8100

Прозрачный акриловый лак

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лак EINS 8100 - высокопроизводительный двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак, разработан в соответствии с требованиями автопроизводителей, рекомендован для использования в процессе профессиональной ремонтной окраски транспортных средств при проведении кузовных работ. Применяется как для точечного ремонта, так и для полной окраски автомобиля в различных температурных режимах.


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Лак следует наносить на базовые покрытия и хорошо подготовленные, очищенные и обезжиренные старые лакокрасочные покрытия.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Данные продукты предназначены только для профессионального использования и не должны использоваться для целей, отличных от указанных. Информация о данном TDS основана на имеющихся научных и технических знаниях, и пользователь несет ответственность за принятие всех необходимых мер для обеспечения пригодности продукта для использования по назначению. Для получения информации по охране труда и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к MSDS (паспорту безопасности материала).

	Тип продукта	EINS clear - это прозрачный 2k лак из акриловой модифицированной алкидной смолы.
	Особенности	▲ Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и гляцевитость. ▲ Сопrotивляется загрязнению от окружающей среды, подходит для различных рабочих условий. ▲ Быстрое высыхание, легкое нанесение на поверхность.
	Пропорции смешивания	Лак: Отвердитель: Растворитель = 2 : 1 : +15% Отвердитель: 8238 Растворитель для акриловых материалов
	Установка пистолета-распылителя	1,5-1,7 мм (пистолет всасывающего типа) / 1,3-1,5 мм (гравитационный тип) 3,5-4,5кгс/см ²

	Умение распылять	«Мокрым по мокрому» 2 ~ 3 слоя (примерно 30-40 мкм), 5-8 минут между слоями	
	Вязкость распыления	16-18 секунд/DIN 4 мм/20°C	
	Время высыхания	Принудительная сушка	Подождите 8-10 минут при температуре 60°C*45 минут
		На воздухе при температуре 20°C	Высыхание на «отлип» 10 мин/ сушка до отверждения 5 часов/ Полное время высыхания 72 часа
	Срок «жизни» рабочей смеси	5 часов при температуре 20°C	
	Инструкции	1. Смешивается с отвердителем 8238. 2. Нанесение в 1,5 слоя на локальную область. 3. После высыхания тщательно отшлифуйте возможные незначительные дефекты покрытия, с помощью наждачной бумаги 1500-2000# или более мелкой наждачной бумаги и повторно отполируйте поверхность, чтобы вернуть ей блеск.	
	Размер упаковки	1L или 5L	
	Срок хранения	36 месяцев в плотно закрытой заводской упаковке.	