

## Base Coat Базовая эмаль



15"-18"/20°C  
50-60%



Ø 1,3-1,5 mm  
2,0 - 4,0 bar  
x 2-3



10'



15'-20'/20°C



**Назначение:** предназначена для создания декоративного покрытия деталей автомобиля в системе "База+лак".

**Фасовка:** 1 л; 3,5 л

**Срок хранения:** 24 месяца

### Подложки, подготовка поверхности

Заводское покрытие, грунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом P500, обезжиривание.

### Пропорции смешивания

Эмаль базовая  
Разбавитель BC&AC

### По объёму

100 мл  
50-60 мл

### По массе

100 г  
50-60 г

### Нанесение

Вязкость распыления (B3-4)  
Диаметр сопла  
Давление  
Число слоёв  
Межслойная выдержка  
Рекомендуемая толщина  
Температура  
Относительная влажность воздуха

15"-18" при +20°C  
1,3-1,4 мм  
2,0-4,0 бар  
2-3  
10 мин  
20-30 мкм  
+15°C - +30°C  
до 75%

### Сушка

Воздушная сушка до  
перекрывтия лаком при +20°C

15-20 мин

### Последующие покрытия

акриловые лаки