




223.US90

TRASPARENTE HS_VOC 420

CLEAR COAT HS_VOC 420

2004/42/IIB (d) (420) 420



PREPARAZIONE

Preparation | Приготовление



RAPPORTO MISCELA

Mixing ratio | Соотношение смешивания

2 : 1

PRODOTTO

Product | Продукт

223.US90

100 VOL

CATALIZZATORE

Hardener | Отвердитель

993.MS-- STANDARD
993.FAST
993.SLOW

50 VOL

DILUENTE

Thinner | Разбавитель

075.0020 STANDARD
075.0015 FAST
075.0030 SLOW

0-5%

PRODOTTO PRODUCT ПРОДУКТ 223.US90	CATALISI CATALYSIS КАТАЛИЗ 993.MS-- – 993.FAST – 993.SLOW	DILUIZIONE DILUTION РАЗБАВЛЕНИЕ 075.0015 – 075.0020 – 075.0030
50 g	25 g	0 - 2,5 g
100 g	50 g	0 – 5 g
150 g	75 g	0 - 7,5 g
200 g	100 g	0 – 10 g
250 g	125 g	0 - 12,5 g
300 g	150 g	0 – 15 g
350 g	175 g	0 - 17,5 g
400 g	200 g	0 – 20 g
450 g	225 g	0 - 22,5 g
500 g	250 g	0 – 25 g
600 g	300 g	0 – 30 g
700 g	350 g	0 – 35 g
800 g	400 g	0 – 40 g
900 g	450 g	0 – 45 g
1000 g	500 g	0 – 50 g

I dati si riferiscono all'applicazione Standard | Data refer to standard application | Данные относятся к стандартному нанесению

TDS D106 EDIZ. 05/2019

APPLICAZIONE Application Нанесение		
	POT Pot life (20° C) Период использования продукта после добавления отвердителя	3 h
	VISCOSITÀ APPLICAZIONE Application viscosity Вязкость при нанесении	18" ± 2" DIN/4
	REGOLAZIONE DELLA PISTOLA Airbrush adjustment Настройка краскопульты	2 Giri Turns Оборота
	UGELLO Nozzle Сопло	1,2 - 1,3 mm RP
	PRESSIONE ARIA Air Pressure Давление воздуха	2 - 2,2 RP
	NUMERO MANI Number of coats Количество слоев	½ + 1
	INTERVALLO TRA LE MANI Time interval between coats Интервал между слоями	10'

ESSICCAZIONE & RESA Drying & Yield Сушка и расход		
	APPASSIMENTO Flash time Выдержка	10'
	FUORI POLVERE Dry dust free Без пыли	20'
	PRONTO AL MONTAGGIO Ready to use Готово к установке	8h _ 993.FAST 12h _ 993.MS— 16h _ 993.SLOW
	ESSICCAZIONE COMPLETA* Through drying Полная сушка	20 °C: 12h 993.FAST 16h 993.MS— 24h 993.SLOW 60 °C: 20' 993.FAST 30' 993.MS— 40' 993.SLOW
	IR – ONDE MEDIE IR – Medium Waves ИК сушка – средние волны	10'
	IR – IRRADIANTI A GAS IR – Gas-fired radiant heaters ИК сушка – газ	5'
	LUCIDABILITA' Polishability at 20 °C Полировка при 20° C Polishability at 60 °C Полировка при 60° C	12h 993.FAST 16h 993.MS— 24h 993.SLOW 20' 993.FAST 30' 993.MS— 40' 993.SLOW
	SPESSORE FILM SECCO Dry film thickness Толщина сухой плёнки	50 - 60 µ
	RESA RFU –M² / KG x 1 µ Yield RFU Расход готового к использованию продукта	520

* Per resistenze chimico/fisiche reticolazione completa a 20°C: 7 giorni |
For chemical/physical resistance full cross-linking at 20°C: 7 days |
Для максимальной физической/химической устойчивости – полноценная ретикуляция при 20°C: 7 дней

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| Complementary products | Дополнительные продукты

CATALIZZATORE Hardener Отвердитель	DILUENTE Thinner Разбавитель	AUSILIARI Auxiliaries Другие продукты
993.MS-- Standard Maxi solid		
993.FAST Rapido Fast Быстрый		
993.SLOW Lento Slow Медленный		
075.0020	Standard	
075.0015	Rapido Fast Быстрый < 15°C	
075.0030	Lento Slow Медленный 25 < °C < 35	
075.0040	Extra Lento Slow Медленный >35°C	
074.2K--- / 955BLEN D		Per sfumature For fade out Для покраски в переход

ARIA - ESSICCAZIONE IN					8 h		FORNO	
Air-Drying in Сушка на воздухе на протяжении					8 h		Oven Камера для сушки	
	12°-18°C	18°-25°C	25°-35°C		30' 60°C	40' 60°C		
	993.FAST	993.MS--	993.MS--	993..SLOW	993.MS--	993.MS--	993..SLOW	
	993.MS--	993.MS--	993..SLOW		993..SLOW	993.MS--	993..SLOW	

	MOLTO MOLTO CONSIGLIATO	Very Suggested Очень рекомендуемо
	CONSIGLIATO	Suggested Рекомендуемо
	APPLICABILE	Applicable Нанесение возможно

CONSERVABILITA' Storing Срок хранения	
	CONSERVABILITA' Storing Срок хранения 24 Mesi Months Месяцев 5 < °C < 35




223.US90

TRASPARENTE HS _ VOC 420

CLEAR COAT HS_VOC 420

2004/42/IIБ (d) (420) 420

**CLEAR**

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка и низким содержанием VOC (420 г/л), поэтому он идеально подходит для кузовного ремонта автомобилей.

Лак наносится на матовые пастельные, металлические и перламутровые оттенки эмалей, как на водной основе, так и на основе растворителя (сольвент). Продукт придает эмалям полный и блестящий эстетический вид.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Лёгкость в нанесении.**
- **Быстрый** при сушке/ретикуляции.
- Отличные **полнота и блеск.**
- Отменная **растекаемость.**
- Соответствует нормативу 420 VOC.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В зависимости от температуры нанесения продукта, код 223.US90, необходимо использовать следующие отвердители: 993.FAST - быстрый, 993.MS.-- - стандартный, 993.SLOW - медленный. Сушка на открытом воздухе происходит в течении 8 часов.

Использование ускорителя, код 958.1000, уменьшает время сушки на открытом воздухе до 8-12 часов. В этом случае все будет зависеть от типа отвердителя и типа работы (частичный, боковой или полный ремонт автомобиля):

- Отвердитель, код 993.FAST – 6-8 часов.
- Отвердитель, код 993.MS— – 8-12 часов.
- Отвердитель, код 993.SLOW – 12-16 часов.

Для сушки лака при температуре 20 °C рекомендуется использование отвердителей, код 993.FAST и 993SPOT. Использование отвердителя, код 993SPOT, при температуре 20 °C гарантирует максимально полный и глянцевый внешний вид.

В зависимости от типа работы и температуры нанесения рекомендуется использование следующих разбавителей серии Multicryl для разбавления лака, код 993.US90: 075.0015 – быстрый, 075.0020 - стандартный, 075.0030 – медленный, 075.0040 – сверхмедленный. Разбавление продукта допустимо на 10%.

Стандартные правила использования разбавителей серии Multicryl:

- Быстрый разбавитель, код 075.0015 – использовать при температуре от 5 до 15 °C.
- Стандартный разбавитель, код 075.0020 – использовать при температуре от 15 до 25 °C.
- Медленный разбавитель, код 075.0030 – использовать при температуре от 25 до 35 °C.
- Сверхмедленный разбавитель, код 075.0040 – использовать при температуре выше 35 °C.

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Использовать разбавитель для промывки, код 044----- или нитро-разбавитель, код 047-----

TDS D106 EDIZ. 05/2019

PRODUCTS FOR PROFESSIONAL USE

The data provided on this data sheet represent a summary of our best experience. However, it must be deemed merely informational in nature, without any binding value, also with regard to the possible property rights of third parties, and does not exempt the clients from carrying out their own verifications on the products we supply for the purpose of assessing their suitability for the processes and cycles to be implemented by the clients. The application and use of the products (in addition to the type of substrate, drying conditions etc.) are beyond our control and therefore fall under the exclusive responsibility of the client. We reserve the right to periodically change and update without prior advance notice the information contained in the sheet: the latest version replaces the previous one. It is the responsibility of the user to verify that the data sheet is the most updated version before using the product. The information regarding health and safety is reported in the Safety Sheet.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.