



Автолак акриловый POINT СС 1059 2+1

Техническая документация и инструкция к применению

Описание:

- Бесцветный акриловый лак, обладающий увеличенной стойкостью к царапинам (SR Scratch Resistant).
- Этот лак отличается большей эластичностью и не проявляет тенденции к стеканию.
- Благодаря высокому содержанию твердых частиц, отвержденное лаковое покрытие отличается глянцем, "глубиной" и прекрасным видом.
- Лак совместим с большинством базовых эмалей доступных на рынке.
- Производится в варианте с медленным, стандартным и быстрым отвердителем.

Пропорции смешивания с отвердителем:

- по объёму 2:1
- по весу 100:50

Разбавитель для акриловых продуктов до 10% добавляем в перерасчете на количество лака.

Толщина слоя:

без разбавления 2+1+0% 25-35 мкм – один слой

с разбавлением 2+1+10% 20-30 мкм – для каждого слоя

Способ применения:

- Акриловый лак наносится на предварительно напыленное и подсушенное базовое покрытие.
- Распыление в варианте без разбавления следует производить в полтора слоя, в варианте с добавлением разбавителя 2 либо 3 слоя, делая 5 ÷ 10 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого слоя в зависимости от температуры и толщины слоя.
- Через 10 мин после нанесения последнего слоя, покрытие можно сушить при повышенной температуре.

Теоретический расход:

Комплект (1л лака + отвердитель в соответствующих пропорциях) позволяет получить около 10.5 м2 сухого слоя толщиной около 50 мкм.

Цвет:

Бесцветный.

Чистка инструмента:

Разбавитель для акриловых продуктов или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:

При употреблении стандартного и отвердителя: около 2 часов при 20°C

При употреблении быстрого отвердителя: около 40 минут при 20°C

Вязкость распыления, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление:

DIN 4/20°C 17-19 сек, 1.3-1.4мм, 3-4 бар

При добавлении 10% разбавителя для акриловых продуктов:

DIN 4/20°C 15-17 сек, 1.3 -1.4мм, 3-4 бар.

Артикул:

СС1059/1 Лак акриловый СС 1059 1,0 л

Содержание летучих органических веществ:

- VOC II/V/e допустим.*=840 г/л
- VOC =593 г/л

*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/СЕ

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Акриловый лак: 24 месяца при 20°C.

Отвердитель : 12 месяцев при 20°C.

Разбавитель для акриловых продуктов: 24 месяца при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда Согласно Карте характеристики данного продукта.