



Пропорции
2+1+0% или
2+1+10%



17-19 сек
Разбавлять
DIN 4/20°C
15÷17 сек



1.5 x (50 мкм) или
2÷3 x (50 мкм)
3÷4 бар
Ø1.3, 1.4 мм



Описание:

Бесцветный акриловый лак, обладающий увеличенной стойкостью к царапинам (SR Scratch Resistant). Этот лак отличается большей эластичностью и не проявляет тенденции к стеканию. Благодаря высокому содержанию твердых частиц, отвержденное лаковое покрытие отличается глянцем, «глубиной» и прекрасным видом. Лак совместим с большинством базовых эмалей доступных на рынке. Производится в варианте с медленным, стандартным и быстрым отвердителем — выбор отвердителя зависит от условий нанесения лака.

Пропорции смешивания:

	по объёму	по весу
Бесцветный акриловый лак	2	100
Отвердитель	1	50

Или:

Бесцветный акриловый лак	2	100
Отвердитель	1	50

Разбавитель для акриловых продуктов

10% 9

Разбавитель добавляем в перерасчете на количество лака.

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:

При употреблении стандартного и медленного отвердителя: около 2 часов при 20°C

При употреблении быстрого отвердителя: около 40 мин при 20°C

Вязкость распыления, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление:

DIN 4/20°C 17-19 сек, Ø1.3-1.4 мм, 3-4 бар

При добавлении 10% Разбавителя для акриловых продуктов: DIN 4/20°C 15-17 сек, Ø1.3-1.4 мм, 3-4 бар.

Содержание летучих органических веществ:

VOC II/B/e допустим.*=840 г/л

VOC =545 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Способ применения:

Акриловый лак наносится на предварительно напыленное и подсушенное базовое покрытие. Распыление в варианте без разбавления следует производить в полтора слоя, в варианте с разбавлением 2 либо 3 слоя, делая 5 ÷ 10 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого слоя в зависимости от температуры и толщины слоя. Через 10 мин от нанесения последнего слоя покрытие можно отвердить при повышенной температуре.

Толщина слоя:

- без разбавления 2+1+10%:	25-35 мкм – один слой
- с разбавлением 2+1+10%:	20-30 мкм для каждого слоя



Применение:

- Отвердитель быстрый

Применять при мелких и средних ремонтах. Рекомендуемая рабочая температура ниже 18°C.

- Отвердитель стандартный

Применять при мелких и средних ремонтах, а также при полном перекрашивании кузова. Рекомендуемая рабочая температура 18-25°C.

- Отвердитель медленный

Применять при покраске больших площадей кузова. Рекомендуемая рабочая температура 25-40°C.



5÷10 мин



Рабочая твёрдость
3 ч./20°C
30 мин./60°C

Время отвердевания:

Температура 20°C	Акриловый лак		
	Отвердитель быстрый	Отвердитель стандартный	Отвердитель медленный
Пылесухость	20 мин	35 мин	40 мин
Высыхание на отлип	1,5 ч.	3,5 ч.	4,0 ч.
Рабочая твёрдость	12 ч.	14 ч.	14 ч.
Полная твёрдость	5 дней	7 дней	7 дней
Температура 60°C	Отвердитель быстрый	Отвердитель стандартный	Отвердитель медленный
Пылесухость	5 мин	5 мин	6 мин
Высыхание на отлип	10 мин	10 мин	15 мин
Рабочая твёрдость	35 мин.	45 мин	45 мин
Полная твёрдость	35 мин + 3 дня/20°C	45 мин + 3 дня/20°C	45 мин + 3 дня/20°C

Теоретический расход:

Комплект (1л лака + отвердитель в соответствующих пропорциях) позволяет получить около 10.5 м² сухого слоя толщиной около 50 мкм.

Цвет:

Бесцветный.

Чистка инструмента:

Разбавитель для акриловых продуктов или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Акриловый лак: 24 месяца при 20°C.

Отвердитель : 12 месяцев при 20°C.

Разбавитель для акриловых продуктов: 24 месяца при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда:

Согласно Карте характеристики данного продукта.