

Универсальный двухкомпонентный эпоксидный грунт. Может применяться в качестве антикоррозионного грунта и в качестве выравнивателя. Обладает высокими антикоррозионными свойствами. Характеризуется хорошей адгезией ко всем металлам.

Цвет: серый. Плотность: 1,5 г/см³. **Фасовка: 0,8 л.** VOC: 530 г/л.

Universal two-component primer for a car body repairing. It can be used as anticorrosive primer and as flattener. Features high anti-corrosion properties. It is characterized by excellent adhesion to all metals.

Color: grey. Density: 1,5 g/cm³. **Packing: 0,8 l.** VOC: 530 g/l.



Основания/ Substrates

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!

НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!

Old paint coating – degrease, dry sand with P240 or Scotch-Brite red, degrease again

Polyester putty – dry sand with P240, degrease

Steel, aluminum, galvanized and stainless steel – degrease, mat with an abrasive Scotch-Brite red, degrease again

DO NOT APPLY TO OLD THERMOPLASTIC COATINGS!

DO NOT APPLY TO PHOSPHATING PRIMERS!

Пропорции смешивания/ Mixing ratio	По объему, мл/ Volume ratio, ml	По весу, г/ Weight ratio, g
эпоксидный грунт RX P-03/ EP Primer RX P-03	100	100
отвердитель RX H-33/ Hardener RX H-33	25	14
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02/ Acryl Thinner RX T-01, RX T-02	31 (50)*	19 (28)*
Жизнеспособность, ч (+20°C)/ Mixture life, h (+20°C)	8	
Вязкость распыления (B3-4)(+20°C)/ Spray viscosity (+20°C), "	28-45 (16-20)*	
Диаметр сопла, мм/ Nozzle diameter, mm	1,6-1,8 (1,4)*	
Давление, атм/ Pressure, atm	2,5-4,0	
Число слоёв/ Number of layers	2-3 (1)*	
Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, μ	80-150 (15-20)*	
Температура/ Temperature, °C	+15 - +30	
Относит. влажность воздуха/ Relative air moisture, %	≧75	
Сушка/ Drying times		
Воздушная сушка при +20°C, ч(мин)*/Air drying at +20°C, h(min)*	6-20 (15)*	
Форсированная сушка при +60°C, мин/ Forced drying at +60°C, min	45	
Сушка до нанесения эмали методом "мокрый по мокрому", мин / Drying time until top coat can be applied with "wet-on-wet" method, min	30	
Шлифование/ Sanding		
Сухое шлифование/ Dry sanding	P320-P400	
Шлифование с водой/ Wet sanding	P600-P1000	
Последующие покрытия/ Coatability	ПЭ-шпатлёвки, акриловые грунты, акриловые, базовые, алкидные эмали Polyester putties, acrylic primers, acrylic topcoats, base topcoats, alkyd topcoats	
Срок годности, месяцев/ Shelf life, months	24	

* В скобках указаны цифры для метода "мокрый по мокрому".

* Wet on wet version.