

Область применения

Однокомпонентный распыляемый полимерный герметик. Можно покрыт немедленно или макс. после 5 дней. Он не содержит силикона и изоцианата. Распыляемый герметик в тубе / картридже (высокое качество) для швов на основе МС-полимера / MS Polymer. Используется для воспроизводства / восстановления заводских покрытий любых типов, для герметизации швов (напыление, распыление, разглаживание валиком, кистью) в автомобилестроении и контейнеростроении, судостроении и машиностроении. Кроме того, его можно использовать для ремонта повреждённых ПВХ-покрытий колёсных арок, защиты переднего и заднего спойлеров от повреждений мелкими камнями, защиты порогов транспортных средств, а также герметизации и ламинирования стыков сварных деталей из листового металла.


Свойства:

превосходная адгезия
устойчивость к ультрафиолетовому излучению
отверждение во влажной среде
совместимость с другими покрытиями
виброустойчивость

Технические характеристики:


удельный вес: примерно 1,4 - 1,5 г/см³
консистенция: пастообразная, слегка тиксотропная
образование плёнки: не менее 25 по NK 23/50-2 / DIN 50015
отверждение: примерно 3 мм / 24 ч, более толстые слои требуют больше времени по NK 23/50-2 / DIN 50015
твёрдость по Шору А: 40 через 4 недели, испытательная толщина 6 мм по NK 23/50-2 / DIN 53505
удлинение при разрыве: >270% NSt. S3A/DIN 53504
прочность на растяжение: 1,6 Н/мм² NSt. S3A/DIN 53504
сопротивление распространению разрыва: 6 Н/мм ASTM D 624 Form B
термостойкость: от -40 до + 80 °C, кратковременно - до 120 °C

Инструкции по нанесению

	Цвет	серый, чёрный, охра		
	Соотношение компонентов смеси	по массе (лак-отвердитель)	по объёму (лак-отвердитель)	
	Отвердитель	--	--	
	--			
	Отвердитель	для частичной покраски		
	для полной покраски			
	--	--		
	Срок годности после смешивания			
	--			

**Разбавитель**

--


Вязкость распыления
 пистолет-распылитель с
 подачей самотёком
Комбинированное/безвоздушное распыление

--

--

**Режим нанесения****Отверди
тель****давлени
е (бар)****распылит
ель (мм)****количес
тво
распыле
ний****разбав
ление
(%)**

шприц-пистолет

--

--

--

--

--

пневматический шприц-

--


--

--

--

--

пистолет


Время испарения
 растворителя из
 лакокрасочной плёнки

--

Толщина сухого
покрытия

--

**Время сушки****высыхан
ие «от
пыли»****сухость
на ощупь****готовность
к сборке****пригоднос
ть для
шлифрован
ия****пригоднос
ть к
повторном
у
нанесению
покрытия**

Температура объекта

--

--

--

--

--

--

--

Примечание**Хранение:**
 Как минимум 15 месяцев в не вскрытой оригинальной упаковке. Обеспечить
 защиту от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре не более 25 °С.
Нормы для ЛОВ:**Условия нанесения:**

От +5 до макс. +30 °С.

Инструкции по нанесению:

Подходящие поверхности:

Цинк, алюминий, сталь, краски и грунтовки, изделия из древесины, отверждаемые пластмассы и термопластмассы (за исключением ПЭ, ПП, ПС, ПК, ПММА, ПТФЭ), стекло и минеральные поверхности.

Требования к поверхности: чистая, сухая, обезжиренная.

На Mira MS Polymer 300 можно наносить следующие покрытия:

Его можно покрывать обычными ремонтными красками в течение 5 дней после предварительных испытаний. Как правило, нанесение дополнительного покрытия замедляет процесс отверждения.

Свежие или ещё не отвержденные полиуретановые материалы не должны контактировать с Mira MS Polymer 300.

Нанесение красок на основе алкидных смол может помешать их отверждению.

Проверьте адгезию и совместимость с красками и пластмассами на объекте. При нанесении Mira MS Polymer 300 на большинство материалов грунтовка не требуется.

При нанесении тонких слоёв (<3–4 мм) используйте кисть, шпатель, валик и т. п. для уплотнения Mira MS Polymer 300 вручную, чтобы обеспечить надлежащее отверждение и адгезию.