

## EU-540 Plastic Primer (грунт по пластику)

Однокомпонентный прозрачный быстросохнущий грунт, используемый для повышения адгезии лакокрасочной системы к пластиковым деталям

### Поверхности, подходящие для нанесения покрытия:

Пластиковые детали, такие как: PP, ABS, PC, ABS+PC, ABS+PBT

Краскопульт		Краскопульт с верхним бачком: 1.2-1.4 мм Краскопульт с нижним бачком: 1.3-1.5мм
Настройки		RP: 2.0-2.5 бар HVLP: 2.0 бар
Количество и толщина слоёв		Нанести два тонких мокрых слоя с интервалом 3-5 минут между слоями для подсушки Общая толщина 4-8 мкм
Время межслойной сушки		При 20°C, 3-5 между слоями Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения
		При 20°C, нанести грунт наполнитель сразу после выдержки 10-15 минут Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения
Последующие покрытия		Все грунты-выравниватели EUMATCH, акриловые и базовые эмали.

### Подготовка поверхности:

- Вымыть горячей мыльной водой
- Тщательно обезжирить EU-470 Degreaser
- Зачистить абразивным материалом Scotch Brite типа А в сочетании с абразивным составом
- Тщательно прополоскайте водой и насухо вытрите чистой тряпкой
- Тщательно обезжирить EU-470 Degreaser
- Нанести грунт по пластику EU-540

### Примечание:

- Готов к использованию без добавления разбавителя
- Рекомендуется наносить тонким слоем, чтобы избежать потери адгезии и отслоения
- Перед применением рекомендуется провести тест на адгезию, ввиду большого разнообразия пластиковых деталей

### Условия хранения:

2 года в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте при температуре 15-25 °C