

Техническая спецификация

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СВЕРХЛЕГКАЯ

JETA PRO AYAX

арт. 55415

Сверхлегкая наполняющая полиэфирная шпатлевка универсального назначения. Легко перемешивается и наносится, не образуя поры. Имеет высокую скорость отверждения. После полной полимеризации обладает отличной механической прочностью и эластичностью. Шпатлевка создана на основе смол и наполнителей последнего поколения. Используемые при производстве продукта составы смол, специальных добавок АРС и наполнителей значительно усиливают адгезию к различным видам поверхностей, таким как: сталь, гальванизированная и оцинкованная сталь, алюминий, а также облегчают процесс обработки, сводя к минимуму забивку абразивного материала продуктами шлифовки. Одним из основных видов наполнителей в данной шпатлевке используется смесь стеклянных и полимерных микросфер, что значительно снижает удельный вес и уменьшает степень усадки материала - менее 1%.

Компоненты: А - Шпатлевка AYAX; В - Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

Плотность	1.1 (+/- 0,03) кг/л
VOС для смеси	70 г/л
Цвет	Голубой
Фасовка	0.5/1 л



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Запрещено наносить шпатлевку непосредственно на реактивные, однокомпонентные акриловые грунты, нитроцеллюлозные материалы. Так же запрещено наносить на термопластичные покрытия.

Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), повторно обезжирить
Сталь	Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), повторно обезжирить
Алюминий, Оцинкованная сталь	Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжирить
Акриловые, эпоксидные двухкомпонентные грунты	Обезжирить, отшлифовать (P220 – P320), повторно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие	Обезжирить, отшлифовать (P220 – P320), повторно обезжирить



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +10°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре свыше +30°C.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Внимание! Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на поверхность компоненты тщательно перемешать до получения однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха при перемешивании.

	По весу
Компонент А	100
Компонент В	2-3



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ

4-5 минут при +20°C.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

**НАНЕСЕНИЕ**

Наносить шпателем. Максимальная толщина слоя – 2 мм. Максимальная общая толщина – 5 мм.

**ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ**

Внимание! Перед началом принудительной сушки необходимо сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева поверхности до температуры выше +60°C. При температуре ниже +20°C время отверждения значительно увеличивается.

20°C	10-15 минут
60°C	5-10 минут
ИК сушка КВ	5-7 минут

**ОБРАБОТКА**

Ручная или машинная шлифовка с применением абразива P120-180. Финишная обработка абразивом P180-280.

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Полиэфирная шпатлевка
Полиэфирная распыляемая шпатлевка
Акриловые и эпоксидные грунты

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Очистку инструмента производить непосредственно после нанесения шпаклевки. Использовать растворитель.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Компоненты продукта необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре окружающей среды 15-25°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования тару необходимо немедленно закрыть. Беречь от перегрева.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Полиэфирная шпатлевка - 12 месяцев от даты производства, в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки – 18 месяцев от даты производства, в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.