

UHS Грунт наполнитель D551

Описание



2К акриловый грунт 5+1 применяется в качестве выравнивающего грунта. Обладает хорошей наполняющей способностью и прочностью при этом грунт можно наносить толстым слоем. Идеально подходит для частичной и полной ремонтной окраски кузова автомобиля. Обеспечивает превосходное порозаполнение, легкость нанесения и обработки, отличную адгезию к различным типам поверхностей и последующих покрытий, в том числе водоразбавляемых базовых эмалей.

Цвет: светло-серый, серый, черный
Фасовка: 1 л, 4 л

Компоненты

Грунт	UHS Грунт-наполнитель D551
Отвердитель	HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2К Разбавитель D120, 2К Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подготовка поверхности



Сталь; алюминий; старое ЛКП; шпатлёвка
Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить

Оцинкованная сталь
Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить

С целью увеличения коррозионной стойкости перед нанесением UHS Грунта наполнителя D551 на участки металла рекомендуется изолировать антикоррозионным грунтом. При ремонтной окраске пластмасс в UHS Грунт наполнитель рекомендуется добавлять Пластификатор D101. Для получения лучшего результата при обработке грунта-выравнивателя рекомендуется наносить слой проявочного покрытия. После шлифовки толщина грунта должна составлять не менее 50 микрон. На участки, где проявляются предыдущие покрытия, следует нанести грунт дополнительно. UHS Грунты наполнители светло-серого и черного цвета могут быть смешаны между собой в любой пропорции для получения различных оттенков.

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
UHS Грунт-наполнитель D541	100	100
HS Отвердитель D222	20	12
Разбавитель D110 / D120 / D121	15-25	9-14
Пластификатор D101*	20	12

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

*Применяется при окраске пластиковых деталей

UHS Грунт наполнитель D551

Время жизни			
	1 час при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	25-30 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
 		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,6-1,8	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,6-1,8	2*
	Количество слоёв	2-3	
	Рекомендуемая толщина, мкм	80-90	
	*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		
Межслойная выдержка			
	7-10 минут пр 20 °C Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C		
Время сушки			
 		HS Отвердитель быстрый для грунтов D222	
	20 °C	4 часа	
	60 °C	20 минут	
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	10 минут	
Шлифование			
	Сухое	P320-500	
	С водой	P600-1000	
Последующие покрытия			
	Акриловые эмали, водо- и органоразбавляемые базовые эмали		
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 490 g/l (VOC limit 540 g/l)		

UHS Грунт наполнитель **D551**

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com

HS Отвердитель быстрый для грунтов D222

Описание



Применяется для ускоренного отверждения 2K акриловых грунтов. При использовании быстрого отвердителя время сушки грунтов при +20 °C уменьшается.

Категорически не допускается отверждение лака с помощью Отвердителя быстрого D222!

Фасовка: 0,2 л, 0,25 л, 1 л

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C.
Срок хранения 18 месяцев.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com