

DX80

UNIVERSAL PUTTY

Описание

2-компонентная универсальная шпатлевка с пероксидным активатором.
Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Продукты

DX80 Универсальная шпатлевка
DX801 Активатор для шпатлевки

Свойства

- Очень хорошая адгезия к голому металлу и подложкам, указанным ниже.
- Отличные наполняющие свойства.
- Хорошая шлифуемость.
- Допускает использование ИК-сушки.

Подложки

- специально рекомендована для стали, оцинкованной стали, алюминия и полиэфирных стеклопластиков
 - заводские покрытия*
 - грунты DUXONE[®]
- * не рекомендуется для использования поверх 1К грунтов, протравливающих грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок

DX80

UNIVERSAL PUTTY

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	Смешивание	Добавить активатор	5-15°C	15-30°C
			3 %	2 %
	VOС	225 г/литр		
	Жизнеспособность при 20°C	4-5 мин.		
	Нанесение	Наносить немедленно после смешивания, избегать воздушных пузырей.		
	Сушка при 20°C	15-20 мин.		
	ИК сушка	Короткими волнами: 2-3 мин. Средними волнами: 5-7 мин. Дистанция: 60 см		
<p>Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.</p>				

Перекрашивание

По истечении времени сушки до шлифования.

DX80

UNIVERSAL PUTTY

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и вытереть насухо.
- Обезжирить.
- Механическая шлифовка P80 - P120.
- Кромки шлифовать P180 - P240.
- Обезжирить и вытереть насухо.

Примечания

- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные подложки.
- Использовать рекомендуемое количество активатора во избежание дефектов.
- Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки во избежание абсорбции.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты	Упаковка (кг)	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (кг/л)
DX80	2	1	1,810
DX801	тюбик 50 гр	1	-

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.