

Техническая спецификация

АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА

JETA PLASTIC PRIMER

арт. 5759

Прозрачный однокомпонентный грунт, предназначенный для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластмасс, используется при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей и специализированной техники.

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Плотность | 871 г/л |
| VOС | 787 г/л |
| Основа | Смесь органических растворителей |
| Цвет | Желтоватый, прозрачный |
| Фасовка | 0,5 кг |



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Внимание! Улучшение адгезии к полиэтилену не гарантируется.

Предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилен и его смеси. Рекомендуется перед началом работы прогреть элемент до температуры 50°C, что облегчает удаление силикона с поверхности. Поверхность следует предварительно тщательно обезжирить и заматовать абразивом войлоком. Повторно обезжирить и высушить.



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре свыше +30°C.



ВЯЗКОСТЬ РАБОЧЕЙ СМЕСИ

10-12 с, Ford 4/20°C



НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется наносить краскораспылителем среднего давления с соплом 1.2-1.4 мм. Настройки краскопульты устанавливаются в соответствии с рекомендациями производителя.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Нанесение в 1 полный слой. Толщина сухого слоя 10-15 микрон.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.

**ИСПАРЕНИЕ**

Внимание! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

| |
|--|
| Выдержка перед нанесением последующих покрытий |
|--|

| |
|------------|
| 5-10 минут |
|------------|

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

| |
|------------------------------------|
| Полиэфирные шпатлевки для пластика |
|------------------------------------|

| |
|------------------|
| Акриловые грунты |
|------------------|

| |
|-----------------|
| Клеевые составы |
|-----------------|

| |
|-------------------|
| Финишные покрытия |
|-------------------|

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Очистку инструментов производить непосредственно после нанесения грунта. Использовать растворитель.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

**ХРАНЕНИЕ**

Продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре от 15°C до 25°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования тару необходимо немедленно закрыть!

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.