



BASIC CLEAR

Двухкомпонентный акрил-уретановый лак

C 4

Описание продукта

Лак подходящий для применения в процессах окрасочного ремонта автомобиля.

Технические характеристики

Срок хранения: 60 месяцев Плотность: 0.945 g/cm³ Теоретическая укрывистость 229 м²/л при толщине 1 мкм
Цвет: прозрачный Содержание сухого остатка: 39.5 % по весу

Подготовка поверхности

BASIC CLEAR предназначен для перекрытия уже нанесенных органорастворяемых базовых красок.

	Пропорция приготовления	BASIC CLEAR BASIC Hardener Перемешать перед нанесением.	100 (объем) 50 (объем)	
	Вязкости распыления	24 - 26 секунд по ISO 4 при 20°C		
	Время жизни – деятельности	4 часа при 20°C		
	Распылители	HVLP Конвенциональный	1.3 – 1.5 1.3 – 1.4	0.7 bar на выходе 2.0 – 2.5 bar на входе
	Нанесение	Слои: Толщина плёнки:	2 мокрых 50 мкм	
	Сушка	Сушка при 60°C:	30 мин.	
	Инфракрасная сушка	(короткие волны) (средние волны)	8 мин.	
	Дальнейшая обработка	При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть отполировано или перекрашено в течение 24 часов без предварительного шлифования.		

Просим обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве 1999/45/ЕС и национальному законодательству.
Продукция предназначена только для профессионального использования.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства. Это не правило, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.



BASIC CLEAR CP

Двухкомпонентный акрил-уретановый лак CP

C 4

Описание продукта

Лак с высоким содержанием твёрдых элементов для использования в процессах автомобильного окрасочного ремонта.

2004/42/ИВ(d)(420)419: EU-директива ограничения на данный продукт: Максимально допустимый VOC в RFU - 420 g/l. Реальное содержание VOC в RFU продукта - 419 g/l.

Технические характеристики

Срок хранения: 60 месяцев Плотность: 0,975 g/cm³ Теоретическая укрывистость: 311 м²/л при толщине 1 μm
Цвет: прозрачный Содержание сухого остатка: 58.1 % по весу

Подготовка поверхности

BASIC CLEAR CP предназначен для перекрытия уже нанесенных органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых красок.

	Пропорции приготовления	BASIC CLEAR CP BASIC CLEAR CP Hardener Перемешать перед нанесением.	100 (объём) 25 (объём)	
	Вязкость распыления	40 - 42 секунды по ISO 4 при 20°C		
	Время жизни – деятельности	2 часа при 20°C		
	Распылители	HVLP Конвенциональный	1.3 – 1.5 1.3 – 1.4	0.7 bar на выходе 2.0 bar на входе
	Нанесение	Слои: Толщина плёнки: Пауза 3 минуты между слоями		
	Сушка	Сушка при 60°C:	30 мин.	
	Инфракрасная сушка	(короткие волны) (средние волны)	8 мин.	
	Дальнейшая обработка	При необходимости после полного высыхания полученное покрытие может быть отполировано или перекрашено в течение 24 часов без предварительного шлифования.		

Просим обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве 1999/45/ЕС и национальному законодательству. Продукция предназначена только для профессионального использования.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства. Это не правило, что данный продукт содержит частицы < 0.1 μm.