

EC-800 Набор лака

Характеристика: Двухкомпонентный лак с зеркальным эффектом.
Образует гладкую поверхность с хорошим блеском, защищает краску от атмосферных воздействий и загрязнений.
Основа: 1К Базовое покрытие



	Очистка поверхности: Удалить воск, силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.												
	Соотношение компонентов	<table><tr><td>Лак</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>EC-800</td></tr><tr><td>EC-800</td></tr><tr><td>EC-800</td></tr><tr><td>EC-800</td></tr></table>	Лак	2	EC-800	EC-800	EC-800	EC-800	+ Отвердитель	+ Растворитель			
Лак													
2													
EC-800													
EC-800													
EC-800													
EC-800													
		<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>EC-801</td></tr><tr><td>EC-802</td></tr><tr><td>EC-802</td></tr><tr><td>EC-803</td></tr></table>	1	EC-801	EC-802	EC-802	EC-803	<table><tr><td>0-0.1</td></tr><tr><td>E-1</td></tr><tr><td>E-1/E-2</td></tr><tr><td>E-2/E-3</td></tr><tr><td>E-3</td></tr></table>	0-0.1	E-1	E-1/E-2	E-2/E-3	E-3
1													
EC-801													
EC-802													
EC-802													
EC-803													
0-0.1													
E-1													
E-1/E-2													
E-2/E-3													
E-3													
	Жизнеспособность при температуре 20°C: 2 часа с быстросохнущим отвердителем EC-801 3 часа со стандартным EC-802 или медленным EC-803 отвердителем												
	Распыление пистолетом и давление:	<table><tr><td>Воздушный распылитель: 1.2-1.4mm</td><td>Безвоздушный распылитель: 1.3-1.5mm</td></tr><tr><td>Обычное давление: 3-4 бар</td><td>Низкое давление: 2.0-2.5 бар HVP: 2.0 бар</td></tr></table>			Воздушный распылитель: 1.2-1.4mm	Безвоздушный распылитель: 1.3-1.5mm	Обычное давление: 3-4 бар	Низкое давление: 2.0-2.5 бар HVP: 2.0 бар					
Воздушный распылитель: 1.2-1.4mm	Безвоздушный распылитель: 1.3-1.5mm												
Обычное давление: 3-4 бар	Низкое давление: 2.0-2.5 бар HVP: 2.0 бар												
	Слои и толщина:	2-3 слоя, общая толщина 40-60 мкм											
	Время выдержки между слоями:	при температуре 20°C 5-10 мин.											
	Время воздушной сушки	15-20 мин перед принудительной сушкой.											
	Время высыхания:												
	Температура	От пыли	Время монтажа	На отлип	Полное высыхание								
	20°C	45 мин	2-3 часа	10 часов	16 часов								
	60°C	5мин	15мин	30 мин	60 мин								

Примечание:

1. При температуре окружающей среды ниже 15°C воздушная сушка не рекомендуется. Рекомендуется сушка в камере при температуре 60°C.
2. При температуре окружающей среды выше 30°C, добавить Замедлитель растворителя в Растворитель для того чтобы избежать матовой поверхности. Подробности см. в техническом описании Замедлителя растворителей.
3. В случае возникновения дефекта «Рыбий глаз», добавить 0.5-1% Антисиликоновой добавки в оставшуюся смесь и повторно нанести на пострадавший участок.
4. Для достижения невидимых переходов и устранения границ пятен напыления при частичной покраске применяется Растворитель SRA. Подробности см. в техническом описании для Растворителя SRA.
5. Смешанный с отвердителем лак необходимо использовать сразу же и не оставлять для использования позже.
6. Используемое оборудование немедленно очистить растворителем.
7. Если на распыленной поверхности видны крупинки или потеки, после полного высыхания отшлифовать P1200-P2000 наждачной бумагой, затем отполировать для полного устранения проблемы.

Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте при температуре 20°C.

Упаковка: 5л+2.5л+1л/1л/4л.