

Предназначение

Mipa Rostversiegelung преобразует влагу в слоях ржавчины в двуокись углерода и, таким образом, отсекает источник окисления. Поверхность отверждается и герметизируется. Отделившуюся ржавчину следует удалить грубой шлифовкой. Mipa Rostversiegelung обладает превосходной проникающей способностью в том числе и в толстые слои ржавчины, останавливает также коррозию цинка. Вскоре после нанесения слои ржавчины герметизируются и могут быть покрыты 1K или 2K грунтовкой Mipa или кузовным наполнителем Mipa. Обладает адгезией к железу, стали, алюминию и цинку.


Скорость растекания: 15,0 - 20,0 м²/л

Инструкции по эксплуатации



Цвет

бесцветный



Пропорции смешивания

Отвердитель

по весу (лак : отвердитель)

по объему (лак : отвердитель)

--

--

--



Отвердитель

для полной покраски

для частичной покраски

--

--




Срок годности после смешивания компонентов

--



Растворитель

--



Вязкость распыления

наносить без разбавления, при нанесении при помощи краскопульта добавить 5 - 10 % Mipa KH-Verdünnung (растворитель)

Гравитационный краскопульт

Комбинированное/Безвоздушное распыление

12 - 14 с 4 мм DIN

--



Метод нанесения:

Метод нанесения:

Отвердитель

Давление
(бар)

Размер
форсунки
[мм]

Число
распылений

Растворитель

гравитационный
краскопульт (высокого
давления)

--

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1 - 2

5 - 10

Краскопульт низкого
давления (HVLP)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1 - 2

5 - 10

Краскопульт низкого
давления (HVLP)/
внутреннее давление
форсунки


--

0,7

--

--

--



Время испарения растворителя из пленки

5 - 8 мин между нанесением слоев

10 - 15 мин до сушки в печи

Версия: en 0817

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

Толщина сухого покрытия

—



Время сушки

Температура
объекта

«от пыли»

«на отлип»

готово
к сборкеготово
к шлифовкеготово к повторному
покрытию

20 °C

10 - 15 мин

—

—

—

30 - 60 мин

Примечание**Хранение:**

—

**Содержание ЛОС
(летучих органических
соединений):**

По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории В/е) составляет:
840 г/л
Этот продукт содержит не более 756 г/л ЛОС

Рабочие условия:

От +10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Обеспечить адекватное проветривание.

**Инструкции
по эксплуатации:**

Нанести Mipa Rostversiegelung кистью на поверхность. Перед нанесением удалите отделившуюся ржавчину, масло, жир и грязь, а также коррозию под пленкой. Mipa Rostverriegelung реагирует на влажность. Закрыть тару непосредственно после использования. При использовании в меньших количествах, изделие следует извлечь из баллончика, а затем наносить.