Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90

Предназначение

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 – это устойчивый к царапинам двухкомпонентный прозрачный акриловый HS лак на основе технологии Reflow. Из-за своей стойкости к микроцарапинам (вызванным, например, автомойками) и химическим веществам, Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 особенно хорошо подходит для высококачественной частичной или полной отделки автомобилей, мотоциклов и грузовых автомобилей. Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 крайне прост в применении и отлично подходит для нанесения поверх грунтовок на водной основе. ЛОС-совместимый.

Скорость растекания: 6,0 - 8,0 м²/л

Инструкции по эксплуатации

Цвет

бесцветный



Пропорции смешивания

Отвердитель	по весу (лак : отвердитель)	по объему (лак : отвердитель)
Mipa 2K-Härter H 5	--	2 : 1
Mipa 2K-MS-Härter	--	2 : 1
Mipa 2K-HS-Härter	--	3 : 1

Отвердитель

для полной покраски	для частичной покраски
Mipa 2K-MS-Härter MS 25 / 40	Mipa 2K-Härter H 5 (только в случае точечного ремонта)
Mipa 2K-HS-Härter HS 25 / 35	Mipa 2K-MS-Härter MS 10

Срок годности после смешивания компонентов

0,5 ч в случае Mipa 2K-Härter H 5 при 20 °C

1 ч в случае Mipa 2K-Härter MS 10 / HS 10 при 20 °C

4 ч в случае Mipa 2K-Härter MS 25 / HS 25 при 20 °C

6 ч в случае Mipa 2K-Härter MS 40 / HS 35 при 20 °C

Растворитель

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung V 25

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40

Вязкость распыления

При использовании отвердителя Mipa 2K-Härter H 5 или MS-Härter нет необходимости добавлять растворитель.

Гравитационный краскопульт	Комбинированное/Безвоздушное распыление
18 - 20 с 4 мм DIN	--

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

MIPA SE • Am Oberen Moos 1 • D-84051 Эссенбах • Тел.: +49(0)87 03/922-0 • Факс: +49(0)87 03/922-100 • mipa@mipa-paints.com • www.mipa-paints.com

Метод нанесения:

Метод нанесения:	Отвердитель	Давление (бар)	Размер форсунки [мм]	Число распылений	Растворитель
гравитационный краскопульт (высокого давления)	--	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1 - 2	5 -10
Краскопульт низкого давления (HVLP)	--	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1 - 2	5 - 10
Краскопульт низкого давления (HVLP)/ внутреннее давление форсунки	--	0,7	--	--	--



Время испарения растворителя из пленки

5 - 10 мин между нанесением слоев

10 - 15 мин до сушки в печи

Толщина сухого покрытия

40 - 50 мкм

Время сушки

Температура объекта	«от пыли»	«на отлип»	готово к сборке	готово к шлифовке	готово к повторному покрытию
20 °C	25 - 30 мин	6 - 8 ч	24 ч	--	--
60 °C	--	30 мин	1 ч	--	--
Инфракрасная коротковолновая сушка	--	8 мин	--	--	--
Инфракрасная средневолновая сушка	--	10 - 15 мин	--	--	--

Примечание

Хранение: в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет

Содержание ЛОС (летучих органических соединений): По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории B/e) составляет: 840 г/л
Этот продукт содержит не более 500 г/л ЛОС.

Рабочие условия: От +10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Обеспечить адекватное проветривание.

Инструкции по эксплуатации: В случае BC-грунтовок (на основе растворителей) необходимо сначала нанести тонкий слой (лаковое покрытие), который можно будет покрыть нанесением 1-2 нормальных слоев через примерно 3 - 5 мин испарения растворителя.

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

MIPA SE • Am Oberen Moos 1 • D-84051 Эссенбах • Тел.: +49(0)87 03/922-0 • Факс: +49(0)87 03/922-100 • mipa@mipa-paints.com • www.mipa-paints.com