

DINITROL 81

Универсальная защита

DINITROL 81 образует нелипкую, тонкую и легкую восковую пленку, которая обеспечивает отличную защиту от коррозии. Продукт особенно подходит для применения в электрических установках и там, где существует риск гальванической коррозии.

» **Нелипкая восковая пленка**

» **От гальванической коррозии**

» **Постоянная или временная защита**

» **Тиксотропный**



Оборудование

DINITROL Spray Tool HS 1-P
Art. No. 1700700

DINITROL Pump unit for 20 L Pails
Art. No. 1705100

DINITROL Spray Tool UBS/HR GSI
Art. No. 1701900

DINITROL Airless Pump 1:26
Art. No. 1705900

DINITROL 81

Art. No.	Объем	Тара	Цвет
11251	500 ml	Аэрозоль	Молочный/бесцветный
11122	20 L	Ведро	Молочный/бесцветный
11121	60 L	Бочка	Молочный/бесцветный

a brand of
DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

06.2020

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the misuse of our products. Therefore, a contractual legal relationship is not justified, and there are no secondary obligations arising from any purchase contracts.

DINITROL 81

Технические данные

Описание продукта

После испарения растворителя DINITROL 81 образует прозрачную, твердую и воскообразную пленку, идеально подходящую в качестве защитного покрытия для обеспечения легкого визуального осмотра металлических поверхностей, считывания этикеток, номеров и т. д.

Применение

DINITROL 81 предназначен для защиты поверхностей из стали и других металлов при хранении, подходит для ТС, в частности, когда требуется твердая, бесцветная, прозрачная пленка. DINITROL 81 также может быть использован для защиты окрашенных

поверхностей поскольку устойчив к уайт-спириту и подобным растворителям, например различные виды инструментов, оборудования двигателей и специальных транспортных средств.

Метод нанесения

DINITROL 81 можно наносить кистью, валиком, окунанием или распылением путём применения ручного или полу автоматизированного оборудования безвоздушного или воздушного распыления. Температура нанесения 15-30°C. Требование для хранения, нанесения и сушки состава такие же, как и для ЛКМ.

Предварительная обработка поверхности

DINITROL 81 следует наносить на чистые, сухие поверхности, без коррозии.

2-Слойное Нанесение

DINITROL 81 не используют в комплексе с другими составами. Может наноситься в несколько слоев. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в компанию ООО ЮБК (Dinitrol Russia), Горячая линия: 8 800 500 34 05; info@dinitrol.ru.

Хранение

DINITROL 81 может храниться 24 месяца.

Технические характеристики

Цвет	молочно-прозрачный
Тип пленки	восковая
Плотность при 23 ° C	770 г / м³
Вязкость при 23 ° C (DIN4)	17 секунд
Содержание сухого вещества	15% по весу
Температура вспышки	24 ° C
Ароматических летучих соединений	<0,5%
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	100 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	10 мкм
Время высыхания	30 минут
Влияние на ЛКП	отсутствует
Удаляемость	Dinitrol 7225, уайт-спирит
Стойкость к солевому туману 50 µm	1000 ч
Срок годности	24 месяца.
Тара	20 л

Для получения всех соответствующих рекомендаций по технике безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности материала или этикеткой упаковки.