

DINITROL 538 PLUS

Одношаговый многофункциональный праймер для замены лобового стекла

DINITROL 538 Plus – одношаговый праймер активатор для приклеивания лобового стекла.

DINITROL 538 Plus - это праймер активатор, активирующий поверхность стекла и улучшающий адгезию между стеклом / ЛКП и клеем для прямого остекления. Действует как УФ-защита клеевого слоя.

» Одношаговый активатор для стекла активирующий керамическое покрытие

» Предварительная обработка керамического покрытия стекла и ЛКМ

» Праймер с длительным сроком службы (после вскрытия можно использовать в течении 3 месяцев)

» Предотвращает появление ржавчины

» Совместим со всеми клеевыми системами DINITROL



Оборудование

DINITROL APPLICATION FOAM 6-P
Art. No. 1731500

DINITROL WOOLEN WIPER 3000-P
Art. No. 17328000

INDUSTRIE NITRILE-GLOVES XL 10-P
Art. No. 1734100

DINITROL 538 PLUS

Art. No.	Объем	Тара	Цвет
12349	10 ml	Стик	Черный
12404	30 ml	Флакон	Черный
12341	100 ml	Флакон	Черный
12694	250 ml	Флакон	Черный

DINITROL 538 PLUS

Технические данные

Описание продукта

DINITROL 538 Plus – одношаговый праймер активатор для приклеивания лобового стекла. DINITROL 538 Plus - это праймер активатор, активирующий поверхность стекла и улучшающий адгезию между стеклом / ЛКП и клеем для прямого остекления. Действует как УФ-защита клеевого слоя.

Область применения

- грунт с активирующим свойством керамической поверхности стекла;
- препятствует образованию ржавчины в местах с поврежденным ЛКП;
- совместим со всеми клеящими материалами компании DINOL.

Метод нанесения

Перед использованием праймера DINITROL 538 PLUS тщательно встряхнуть бутылку, пока не будет слышен стук шарики для смешивания. После, перемешивайте не менее двух минут. DINITROL 538 PLUS можно нанести вручную шерстяным тампоном или фетровым аппликатором равномерным движением в одном направлении без возврата и растирания.

Из-за его реакционной способности с влажностью воздуха, открытая бутылка должна использоваться в течении

нескольких дней. Этот продукт подходит только для опытных пользователей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в компанию ООО ЮБК (Dinitrol Russia), горячая линия 8 800 500 34 05; info@dinitrol.ru

Меры предосторожности:

Согласно ЕС 1907/2006 праймер DINITROL 538 PLUS должен быть помечен: Символ: F, Хранение от 0 до 35 ° C, в закрытой упаковке, в сухом и вентилируемом помещении.

Технические характеристики

Химическое основа:	реактивный полиуретан
Внешний вид:	Черная жидкость
Плотность:	930 ± 20 кг/м3
Вязкость по Брукфелдуду:	5 – 15 МПа·с
Содержание твердых веществ:	28 ± 2%
Время высыхания:	10 минут *
Точка воспламенения:	< 21°C
Адгезия:	
- с активатором	хорошая
- без активатора	хорошая
Адгезия к окрашенным или неокрашенным поверхностям:	хорошая
Адгезия к RIM, PAAS:	хорошая
Срок годности:	12 месяцев
Тара:	10 ml, 30 ml, 100 ml, 250 ml

Для получения всех соответствующих рекомендаций по технике безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности материала или этикеткой упаковки.