



ООО «ПОЛИХИМ»
603086, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д. 8а, офис 321
Тел. (831)216-37-25, 216-37-28
www.masterwax.ru, info@masterwax.ru

Мастика полимерно-битумная антигравийная
Бастион в аэрозольной упаковке
ТУ 2384-001-25582316-2015

- Эластичное ударопрочное покрытие
- Антишум
- Морозостойкое покрытие



Описание			
Эластичный антикоррозионный материал на основе нефтяного битума, полимеров, пластификаторов, ингибиторов коррозии и специальных наполнителей.			
Свойства			
• Ударопрочное покрытие • Высокая антикоррозионная стойкость • Отличная адгезия к металлическим поверхностям • Высокая эластичность, сохраняемая в холодное время года • Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочные покрытия			
Применение			
Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля от разрушительного воздействия камней, песка, воды, растворов дорожных реагентов, а также обеспечение дополнительной противوشумной изоляции днища кузова.			
Технические характеристики			
№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет материала	Черный. Однородная гладкая поверхность	ГОСТ 29319 и п. 5.3, п.5.4 ТУ
2	Время высыхания при температуре (20±5)°С , ч	24	п.5.9 ТУ
3	Стойкость к статическому воздействию воды, ч	500	ГОСТ 9.403 разд.2
4	Стойкость к статическому воздействию 5%-ного раствора хлористого натрия, ч	300	ГОСТ 9.403 разд.2
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	60-63	ГОСТ 31939
Поверхности для нанесения			
Наносить на чистую, сухую, подготовленную поверхность.			
Технология нанесения			
 ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ	Подготовка поверхности: Удалить грязь и рыхлую ржавчину. Если на металле присутствует ржавчина, то её нужно по возможности зачистить и обработать преобразователем ржавчины. Очищенную поверхность обезжирить Обезжиривателем универсальным Masterwax(или ацетоном, уайт-спиритом) и просушить.		
 НАНОСИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ	Нанесение материала: Защитить поверхности, не подлежащие обработке. Материал наносить при температуре окружающего воздуха 10-30°С.		
 ПЕРЕМЕШИВАТЬ 2-3 МИН.	Перед применением продукт выдержать при комнатной температуре в течение 1-2 ч и тщательно перемешать. Наносить состав в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина слоя 100-150 мкм «по мокрому»		
 СОБЛЮДАТЬ ВРЕМЯ	Сушка: Межслойная сушка 20-30 минут. Время высыхания – 24 часа.		
 ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ УАЙТ-СПИРИТОМ	Исправление ошибок: Подтеки или излишки материала можно удалить сольвентом или авиационным керосином. По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав. Расход 85-90 г/м2 при толщине пленки 100-150 мкм.		
Хранение и транспортировка			
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до +25°С. Температурный режим транспортирования: от -20°С до +30°С. Срок годности – 24 месяца			
Меры предосторожности			

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход..

СИЗ

Респиратор, перчатки, защитные очки.

Сертификаты

СГР RU.77.01.34.015.E.002693.12.15

РПБ 25582316.20.60361 до 14.01.2025

Стандартная фасовка

Аэрозольный баллон 650 мл, 20 шт., гофрокороб, арт. MW010603

Аэрозольный баллон 1000 мл, 12 шт., гофрокороб, арт. MW010604

Вспомогательные материалы

Преобразователь ржавчины ФОР-1 Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060102

Преобразователь ржавчины на ортофосфорной кислоте

Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт.MW 060301

Преобразователь ржавчины с активным цинком

Триггер 500 мл, 15 шт, гофрокороб, арт. MW060201

Обезжириватель универсальный

Аэрозольный баллон 12шт., гофрокороб арт. MW100101

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности.

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛТИ приведены с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. В связи с этим ООО «ПОЛИХИМ» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ исключается.

